

Beograd, Zemun, Dobanovačka 56  
Telefon/telex: 411-31-42 / 412-5092  
Matični broj 20450908, PIB 105750380  
E-mail: profilab09@gmail.com


## UVERENJE O KVALITETU BROJ

10414


strana 2/2

Uvoznik: "DERBRI PLUS" d.o.o. Beograd  
Vrsta proizvoda: Dekorativna tkanina  
Artikal: **BEAN**

### Rezultati ispitivanja:

| rb | Elementi ispitivanja                   | Metoda ispitivanja   | Jedinica mere    | Dobijene vrednosti     |
|----|--|--|------------------|------------------------|
| 1  | Ukupna širina                          | SRPS EN 1773:2011  | cm               | 150                    |
| 2  | Površinska masa                        | SRPS F.S2.016:1986   | g/m <sup>2</sup> | 346                    |
| 3  | Prekidna sila                          | SRPS EN ISO 13934-1:2008   | daN              |                        |
|    | - osnove                               |  |                  | 194,2                  |
|    | - potke                                |  |                  | 148,5                  |
| 4  | Prekidno izduženje                     | SRPS EN ISO 13934-1:2008   | %                |                        |
|    | - osnove                               |  |                  | 37,5                   |
|    | - potke                                |  |                  | 21,9                   |
| 5  | Gustina tkanine                        | SRPS EN 1049-2:2009  | ž/10 cm          |                        |
|    | - broj žica osnove                     |  |                  | 130                    |
|    | - broj žica potke                      |  |                  | 110                    |
| 6  | Sirovinski sastav                      | PL-UP-SST*   | %                |                        |
|    | - poliester                            | kvalitativno   |                  | 100                    |
| 7  | Skupljanje pri pranju na 30°C          | SRPS EN ISO 5077:2010  | %                |                        |
|    | - po osnovi - dužini                   |  |                  | Ø                      |
|    | - po potki - širini                    |  |                  | Ø                      |
| 8  | Postojanost obojenja na:               | promena / prelaz na: poliester / pamuk   |                  |                        |
|    | - pranje na 30°C                       | SRPS EN ISO 105-C06:2012   | ocena            | 4/4/4                  |
|    | - otiranje suvo: osnova / potka        | SRPS EN ISO 105-X12:2012   | ocena            | 4/4                    |
|    | - otiranje mokro: osnova / potka       | SRPS EN ISO 105-X12:2012   | ocena            | 4/4                    |
|    | - peglanje na 110°C                    | SRPS EN ISO 105-X11:2012   | ocena            | 4/4<br>posle 4h<br>4/4 |
|    | - hemijsko čišćenje                    | SRPS EN ISO 105-D01:2012   | ocena            | 4/4/4                  |
|    | - vodu                                 | SRPS EN ISO 105-E01:2012   | ocena            | 4/4/4                  |
|    | Preporučeni način održavanja - simboli |  |                  |                        |

Datum: 20.02.2014.



Potpisi izvršilaca kontrolisanja nalaze se u radnim listama  
Izveštaj se odnosi na kontrolisani uzorak  
Dokument je zabranjeno neovlašćeno umnožavati