






DEKORATIVNA TKANINA- ART."MAYFAIR"

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1.UKUPNA ŠIRINA	F.S2.015	cm	148
2. MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801	g/m ²	467,4
3. PREKIDNA SILA	EN ISO 13934-1	N	
- u pravcu osnove			1536
- u pravcu potke			1048
4. PREKIDNO IZDUŽENJE	EN ISO 13934-1	%	
- u pravcu osnove			39,8
- u pravcu potke			22,0
5. GUSTINA ŽICA	F.S2.013	ž/10 cm	
- broj žica osnove			405
- broj žica potke			190
6. MEĐUSOBNA UPRAVNOST ŽICA OSNOVE I POTKE		mm	1
7. SIROVINSKI SASTAV		%	
- POLIESTAR	ISO 1833-24		100
8. SKUPLJANJE PRI PRANJU NA 40 °C	EN ISO 3759	%	
- po osnovi - dužini			Ø
- po potki - širini			Ø
9. POSTOJANOST BOJE NA: PROMENA / PRELAZ NA:			POLIESTAR / PAMUK
- pranje na 40° C	F.S3.216	ocena	4/4/4
- znoj (alkalni + kiseli)	F.S3.016	ocena	4/4/4
- otiranje - suvo	F.S3.021	ocena	4
- otiranje - mokro	F.S3.021	ocena	4
- peglanje na 110 °C	F.S3.311	ocena	4/4
- hemijsko čišćenje	F.S3.226	ocena	4/4/4
- voda	F.S3.231	ocena	4/4/4
10. NAČIN ODRŽAVANJA	F.A0.011		
- pranje		Prati na temperaturi do 40° C	
- peglanje		Peglati na temperaturi do 110° C	
- hemijsko čišćenje		Dozvoljeno hemijsko čišćenje perhoretilenom	
- sušenje		Ocediti, obesiti i sušiti	
- beljenje		Zabranjeno beljenje	

14.09.2012.

Datum

Rezultate ispitivanja

verifikovao

Rukovodilac laboratorije

CIS-OB-17