






ARTIKAL: **DEKORATIVNA TKANINA - ART. "SAMUR"**

II REZULTATI ISPITIVANJA:		Elementi kvaliteta		Odstupanje (%)	
		deklarisano	ustanovljeno	dozvoljeno	ustanovljeno
				F.C0.011	
1.	Širina (cm):		144	-1,2	
2.	Masa po jedinici površine (g/m ²):		321,9	-5	
3.	Debljina				
4.	Sirovinski sastav (%):				
	<u>LICE: POLIESTAR</u>		100	±2	
	<u>NALIČJE: POLIESTAR</u>		94,3	±2	
	<u>PAMUK</u>		5,7	±2	
5.	Prekidna sila (N):				
	- u pravcu osnove		511	-5	
	- u pravcu potke		363	-5	
6.	Prekidno izduženje (%):				
	- u pravcu osnove		15,6	-2	
	- u pravcu potke		17,8	-2	
7.	Gustina žica (ž/10 cm):				
	- po osnovi		/		
	- po potki		/		
8.	Međusobna upravnost žica	mm	1,0		
9.	Skupljanje pri pranju na 40°C %:				
	- po dužini		Ø		
	- po širini		Ø		
10.	Postojanost obojenja na: (promena / prelaz na:				POLIESTAR/ PAMUK
	a) pranje na 40 °C				4/4/4
	b) znoj (alkalni+kiseli)				4/4/4
	c) otiranje - suvo				4
	d) otiranje - mokro				4
	e) peglanje na 110° C				4/4
	f) hemijsko čišćenje				4/4/4
	g) voda				4/4/4
11.	Način održavanja				
	a) pranje				Prati na temperaturi do 40° C
	b) peglanje				Peglati na temperaturi do 110° C
	c) hemijsko čišćenje				Dozvoljeno hemijsko čišćenje perhoretlenom
	d) sušenje				Ocediti, obesiti i sušiti
	e) beljenje				Zabranjeno beljenje

